



KUMHO PETROCHEMICAL

Kumho Research & Business Development Center, Hwaam-dong 57-1, Yuseng-ku, Taejon,

(TEL: 042-865-8788, FAX:042-862-5651)

TYPICAL PROPERTY

Product: STEH 2063

Color: BK

Property	Test(ASTM)	Unit	Value
Tensile strength	D638	kg/cm ²	80
Tensile elongation	D638	%	700
Hardness(Shore A)	D2240	-	75
MI(190°C, 5.0kg)	D1238	g/10min	60
Shrinkage			8~12/1000
Specific gravity	D792	g/cm ³	1.16~1.18

* 인장 시편은 사출 성형된 110×110×2mm 의 sheet 를 시편 cutter 기를 이용하여 흐름 수직 방 향으로 절단하여 제조하였다.

* 경도는 경도 측정기를 이용하여 5초 경과 후의 값을 나타낸 것이며 측정된 시편 두께 및 시간 등에 따라서 달라질 수 있다.